


- a. sienos - drėgmė ne didesnė kaip 95 %.
- b. gręžiamos 12 mm skylės sienoje
- c. injektuojama hidroizoliacija: **KIESOL C** ^[basic] (art. 0727) injektuojama sodo pompa ar specialiais iniektavimo įrankiais, lšeiga: apie 80 ml/m į 10 cm gylio ertmę.
- d. gręžimo ertmės užtaisomos: **WP DS Levell** (art. 0426)
paviršius gruntuojamas: **Kiesol** (art. 1810) ir padengiamas hidroizoliacija: **WP Sulfatex** (art. 0430)

Šis brėžinys neapima visų techninių šios temos aspektų. Išsamią informaciją apie taikymą ir gaminio specifikacijas rasite galiojančiuose techniniuose aprašymuose.

Horizontali hidroizoliacija, panaudojus Kiesol C Sistema [creme]



RT-HR.04.3