



- a. sienos hidroizoliacija:
gruntavimas: **Kiesol** (art. 1810) 1:1 skiesta su vandeniu
+ mineralinė hidroizoliacija **WP Sulfatex** (art. 0430))
- b. gręžiamos 18 mm skylės, kas 10-12,5 cm ir užpildomos cementine suspensija: **BSP 3** (art. 0309)
- c. injektavimo skytis: **Kiesol iK** (art. 1813) skiedžiamas vandeniu nuo 1:8 iki 1:12 injektuojama "šviežias prie šviežio" principu.
išeiga: 0,2 kg/m į kiekvieną 10 cm gylio ertmę.
- d. gręžimo ertmės užtaisomos: **WP DS Levell** (art. 0426)
- e. pagrindo lyginimas skiediniu: **WP DS Levell** (art. 0426)

Šis brėžinys neapima visų techninių šios temos aspektų. Išsamią informaciją apie taikymą ir gaminio specifikacijas rasite galiojančiuose techniniuose aprašymuose.

Horizontali hidroizoliacija, panaudojus Kiesol iK
Sistema [advance]

RT-HR.04.4